APPRET 3520

Apprêt à base résine de caoutchouc chloré plastifiée

CONDITIONNEMENT	**En emballage de 3 litres et 15 litres**

DESTINATION - SUPPORTS

Extérieur ; métaux ferreux, bétons et dérivés, anciennes peintures
Pour ambiance chimique agressive, maritime ou industrielle
Revêtements de surface immergées : piscines, réservoirs d'eau non potable…

PROPRIETES

Aspect satin velouté
Bonne résistance aux acides et aux bases ; excellent résistance au chlore
Bonne résistance aux produits chimiques
Ne résiste pas aux solvants
Riche en pigments anticorrosion
Insaponifiable : application possible sur fonds alcalins
Lessivable
Applicable sur sol béton, en utilisation piétonnière.

MODE D'EMPLOI

En conformité aux définitions du DTU 59.1

Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin.

Application :	Brosse, rouleau poils courts, airless – 1 couche
Finition 2 couches avec LAQUE 1540	
Dilution :	Diluant 626 ; brosse et rouleau 3 %, airless 5 à 10 %
Nettoyage du matériel :	au diluant 626 immédiatement après emploi

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - **85200 FONTENAY-LE-COMTE**
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com

CARACTERISTIQUES

Classification AFNOR	NF 36005 Famille I Classe 8a
Présentation	liquide
Extrait sec en poids	55%
Aspect du film sec	Satin velouté
Densité	1,32 g/cm^3
Rendement	8 à 10 m² au litre selon porosité du support
Séchage	hors poussières : 20 mn, sec : 2 h, recouvrable 24 h
Teintes en stock	blanc

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température d'utilisation comprise entre 5 et 35 °C, taux d'hygrométrie < 75%
Pour les teintes vives ou peu opacifiantes, appliquer une première couche de primaire avec une teinte adaptée pour obtenir une bonne opacité finale (sous-couche blanche pour les finitions jaune vif ou orange vif, gris clair pour les finitions rouge vif

STOCKAGE

Maxi 12 mois en emballage d'origine fermé à l'abri du gel

HYGIENE ET SECURITE

Voir fiche de sécurité

Les informations contenues dans cette fiches sont données de bonne foi. Cependant, les conditions d'application n'étant pas sous notre contrôle, SUD VENDÉE PEINTURES ne peut assumer de responsabilité pour tous risques découlant de l'utilisation de ce produit. Nous nous réservons le droit de modifier les données sans préavis.

SARL SUD VENDÉE PEINTURES - 2 bis, rue Albert Laval - **85200 FONTENAY-LE-COMTE**
Tél. : 02 51 69 44 11 – Fax : 02 51 69 15 65 – E-mail : SVPeint@wanadoo.fr - Site Web : www.svp-peintures.com